

Tipo di prodotto

Isolante consolidante murale a solvente

Murofix è un fondo isolante di preparazione a base di copolimeri acrilici modificati in soluzione solvente, con particelle finissime ad alta penetrazione, che rendono il prodotto adatto per l'impiego su superfici esterne.

La particolare formulazione agevola la capacità di penetrazione dell'isolante nei pori della muratura, consolidando lo sfarinamento ed il degrado in atto degli intonaci rimasti per lungo tempo esposti alle avversità atmosferiche senza protezione, dopo essiccazione si presenta un film duro e resistente, arresta la degradazione dovuta all'invecchiamento naturale dell'intonaco; favorisce l'aderenza e la uniformità di aspetto delle finiture; neutralizza l'alcalinità del calcestruzzo.

Campi di impiego

Specifico per superfici in muratura in pietra calcarea e tufacea faccia vista di cui è in atto una forte degradazione e sfarinamento. Come isolante in saponificabile di fondo per pitture e rivestimenti plastici e traspiranti di finitura ad acqua o a solvente di strutture ubicate in atmosfere marine, rurali, urbane.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido	
Colore in barattolo	Limpido leggermente paglierino	
Densità Kg/Lt	0,850 ± 0,050	
Viscosità di fornitura 25°C	15 – 25 Sec. F4	
Residuo secco volumetrico	15 ± 2%	
Resa teorica	8 – 12 mq / lt diluito secondo assorbimento	
Spessore tipico micron	25 secchi	
Diluizione	Acquasolv 300, Diluente sintetico	
Metodo applicativo	Pennello	Dal 20 al 50 %
	Rullo	Dal 20 al 50 %
	Spruzzo convenzionale	Dal 20 al 50 %
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto	45 – 60 minuti
	Secco al tatto	1 - 2 ore
	Asciutto	4 – 6 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	2 - 3 ore / nessuna limitazione	
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi	
Confezioni standard	Lt. 1 – Lt. 5 - Lt. 20	

Note

Murofix deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne o esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Kemuffa, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione con **Murofix**

Murali esterne nuove o vecchie

accertarsi che il tempo di stagionatura sia almeno di 28 giorni.

Asportare meccanicamente ogni traccia di polvere, sporcizia, oli disarmanti e parti distaccanti. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano diluita di **Murofix**

Murali interne nuove o vecchie

eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Se sulle superfici vi è presenza di muffa, è necessario trattarle con Kemuffa con modalità previste ed indicate nella relativa scheda tecnica. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con Atriamural o rasante per interni, lasciare asciugare ed applicare una mano diluita di **Murofix**

Consigliato per Superfici Interne ed esterne in atmosfere urbane, rurali, marine, industriali leggere

Sconsigliato per Immersione in acqua

Fondi ed intermedi consigliati Idropitture per esterno, rivestimenti plastici, rivestimenti traspiranti, sistema ciclo Acril P.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

