

Idropittura lavabile opaca, coprente, antimuffa, fungicida per interni.

Descrizione Prodotto

New Idrotex Opaco è una pittura formulata con polimeri vinil-acrilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di natura minerale fotostabile, che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali. Il prodotto possiede caratteristiche di: copertura, pennellabilità, distensione, idrorepellenza, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento, facile tinteggiatura con paste ad acqua (Atriasystem) o con coloranti universali.

Prodotto formulato per la diluizione al 10%

Campi Di Impiego

Superfici murali in intonaco civile, gesso, cartongesso, cemento edilizia abitativa in genere, locali ed uffici industriali di uso interno.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Opaco
Colore in barattolo	Bianco e da sistema tintometrico
Densità Kg/Lt	1,410 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	3600 ± 1300 Brookfield CPS
Residuo secco volumetrico	44 ± 2%
Resa teorica	11 – 13 mq / lt per mano secondo assorbimento
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Diluizione 5 – 10 %
	Diluizione 5 – 10 %
	Diluizione 5 – 15 %
	Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm
	Pressione 3,5 – 4 Pa (atm)
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 – 2 ore
	Secco al tatto 3 - 4 ore
	Secco in profondità 18 – 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / nessuna limitazione
Classificazione En 13300	
Abrasione a umido Din 53778	>3500
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 2
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 1 ad una resa di 15 mq/lt
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco <10

New Idrotex Opaco



Scheda Tecnica Revisione : 3

del : 20/10/2023

Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

24 mesi
Lt. 13

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'appoggio.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atri mural o rasanti adatti per interno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa** in alternativa utilizzare **Lantimuffa** (effetto sbiancante), lasciare reagire il prodotto e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

Pareti Murali Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atri mural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isomur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **New Idrotex Opaco** rispettando i tempi di sovrapposizione.

Pareti già dipinte

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare le parti se necessario con stucco di rifinitura liscio tipo nostro prodotto Atri mural o rasante adatto. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isomur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **New Idrotex Opaco** rispettando i tempi di sovrapposizione.

New Idrotex Opaco



Scheda Tecnica Revisione : 3 del : 20/10/2023

Avvertenze e consigli

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture e' da considerare in circa 7 – 10 giorni

Colorificio Atria S.R.L.

Country
Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015



Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.