

Tipo di prodotto

Idropittura traspirante acrilica opaca antiriflesso.

Top 40 è una pittura formulata con polimeri acrilici in emulsione acquosa ed inerti minerali selezionati , rendendo il prodotto traspirante per interni con caratteristiche tecno-applicative speciali, quali:

elevata opacità , aspetto uniforme , forte potere riempitivo e mascheramento di imperfezioni murali. Facile capacità di tinteggiatura ed uniformità di colore anche se applicato con attrezzi diversi (rullo, pennello) , inodore e non irritante.

Inoltre la selezione di materie prime e la particolare formulazione conferisce al prodotto un basso V.O.C. (contenuto volatili organici), inferiore a 30 gr/lt nel prodotto esclusa l'acqua secondo il sistema Ecolabel – (classe 1 punto 2 guce L /5/79).

Campi di impiego

Specifico per superfici interne di soffitti e pareti di locali ad ampia produzione di vapore acqueo, bagni e cucine.

Caratteristiche tecniche

Aspetto del film

Colore in barattolo

Densità Kg/Lt

Viscosità di fornitura 25°C

Diluizione

Residuo secco in volume

Resa teorica

Spessore tipico micron umidi/secchi

Opaco antiriflesso uniforme

Bianco e sistema tintometrico

1,570 ± 0,050

18000 ± 2000 m.Pa.s.

Acqua potabile

48±1%

12 – 14 mq / lt per mano

125 umidi 60 secchi

Metodo applicativo

Pennello

Rullo

Spruzzo Convenzionale

Spruzzo airless

Diluizione in volume 40 – 50 %

Diluizione in volume 35 – 45 %

Diluizione in volume 40 – 50 %

Diluizione in volume 40 – 50 %

Diametro ugello 2,2 – 2,5 mm

Diffusione al vapore d'acqua (DIN 53122)	282 g/m ² in 24 h
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (DIN 52615)	$\mu = 285$
Coefficiente di assorbimento d'acqua (DIN 52617)	$w = \text{ca. } 0,110 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2})$
Strato equivalente d'aria (DIN 18550)	$S_d \text{ (calcolato allo spessore di } 200 \mu\text{m)} = 0,055 \text{ m}$
Rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550)	$S_d \cdot w = \text{ca. } 0,009 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2})$

Classificazione En 13330

Abrasione a umido DIN 53778	n.d
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 5
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 3 ad una resa di 12 mq/lt
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco < 10
Essiccazione 20°C	
Secco al tatto :	2 ore
Asciutto :	8 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	3-6 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi a temperatura ambiente non inferiore a 5°C
Confezioni standard	Lt 5 – Lt 13

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

murali-interne-non dipinte (nuove):

spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, otturare i buchi, le crepe e irregolarità grosse con idoneo stucco ad alto spessore. Se le superfici presentano sfarinamenti e molto polverose, applicare una mano di isolante fissativo n/s prodotto Isolmur, isoacryl diluito secondo il grado di assorbimento. Livellare con rasate successive le superfici con lo stucco di finitura liscio n/s prodotto Atriamural.

Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto. Carteggiare e depolverizzare.

Applicare due o più mani di **Top 40**.

Pareti già dipinte:

Eliminare mediante pulizia la polvere e sporcizia. Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e riempire i buchi e le crepe con stucco idoneo. Applicare sullo stucco una mano di Isolmur diluito. Se la vecchia pittura si presenta molto sfarinata applicare una mano di Isolmur diluito sull'intera superficie. Per livellare le piccole imperfezioni stuccare con stucco a finire liscio n/s prodotto Atriamural. Carteggiare e applicare 2 o più mani di **Top 40**. Lavare gli attrezzi con acqua.

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo.

Fondi ed intermedi consigliati

- Antifumo, Isolmur, Isoacril, Atriamural.

Informazioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo. Secondo le disposizioni direttive CEE in riferimento alla classificazione imballaggio ed etichettatura, di preparati e composti pericolosi, secondo D.M. n. 128 del 24 aprile 1998 articolo 38 e successive modificazioni.
- Informazioni sul trasporto: prodotto non classificato pericoloso. infiammabile

