

Tipo di prodotto

Idropittura lavabile acrilica per interni opaco antiriflesso.

Top 60 è una pittura formulata con polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa , cariche selezionate ad alta resistenza , alta stabilità e forte capacità antiriflesso.

Top 60 è una pittura murale formulata per uso professionale con caratteristiche di elevata opacità antiriflesso uniforme, capace di mascherare superfici irregolari, ottima copertura, dilatazione e facile applicabilità a rullo, pennello, spruzzo. Buona lavabilità e facile presa di colore (tingeggiatura) con assenza di variazioni tra l'applicazione con attrezzo diverso (pennello, rullo, spruzzo).

Inoltre la selezione di materie prime e la particolare formulazione conferisce al prodotto un basso V.O.C. (contenuto volatili organici), inferiore a 15 gr/lit.

Campi di impiego

Specifico per superfici interne di strutture pubbliche o private di cui è richiesto un alto grado di finitura.

Caratteristiche tecniche

Aspetto del film	Opaco antiriflesso uniforme
Colore in barattolo	Bianco e sistema tintometrico
Densità Kg/Lt	1,530 ± 0,050
Viscosità di fornitura 25°C	15000 ± 2000 m.Pa.s.
Diluizione	Acqua potabile
Residuo secco volumetrico	40±2%
Resa teorica	14 – 16 mq / Lt per mano
Spessore tipico micron umidi/secchi	50 secchi – 125 umidi
Condizioni climatiche	Temperatura +3°C - +40°C
	Umidità relativa 35-85%

Metodo applicativo	Pennello	Diluizione in volume 40 – 50 %
	Rullo	Diluizione in volume 35 – 45 %
	Spruzzo	Diluizione in volume 40 – 50 % Diametro ugello 2,2 – 2,5 mm

Classificazione En 13330

Abrasione a umido Din 53778	>3000
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 3
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 1 ad una resa di 15 mq/lit
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco < 10
Essiccazione 20°C	Secco al tatto : 1 ora
	Asciutto : 3 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	4-5 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi a temperatura ambiente non inferiore a 0°C

Confezioni standard

Lt 5 – Lt 13

Note

Preparazione supporto:

Pareti Murali Nuove:

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural . Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto , carteggiare e depolverizzare.

Se le superfici presentano sfarinamenti e molto polverose, applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isolmur o Isoacryl diluito secondo il grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Top 60 antiflesso**.

Pareti già dipinte:

Eliminare mediante pulizia la polvere e sporcizia. Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural . Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto , carteggiare e depolverizzare.

Se le superfici presentano sfarinamenti e molto polverose, applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isolmur o Isoacryl diluito secondo il grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Top 60 antiflesso**.

Lavare gli attrezzi con acqua. Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo.

Fondi ed intermedi consigliati

- Antifumo, Isolmur, Isoacryl, Atriamural .

Informazioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo. Secondo le disposizioni direttive CEE in riferimento alla classificazione imballaggio ed etichettatura, di preparati e composti pericolosi , secondo D.M. n. 128 del 24 aprile 1998 articolo 38 e successive modificazioni.
- Informazioni sul trasporto: prodotto non classificato pericoloso. infiammabile

